

SOKRATES® Vosk na nábytek

Tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel



CERTIFIKACE:

SOKRATES® Vosk na nábytek splňuje normu DIN EN 71, část 3:Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.
SOKRATES® Vosk na nábytek vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1C odolnost chemikáliím.
SOKRATES® Vosk na nábytek splňuje normu DIN 53 160, odolnost slinám a potu.

Složení:

Nearomatický tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel

Charakteristika:

SOKRATES® Vosk na nábytek je odolný vodě, odolný běžným bytovým chemikáliím, odolný poškrábání, bez zápachu, rychle zasychající

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	cca 32 %
❖ Výtoková doba z pohárku Ø 4 mm	cca 15 s
❖ Výtoková doba z pohárku ke zpracování Ø 4 mm připraveno k přímému použití	
❖ Spotřeba na jeden nátěr nádobkovou pistolí	100 g/m ²
❖ Spotřeba na jeden nátěr štětcem	80 g/m ²
❖ Spotřeba na jeden nátěr tamponem	60g/m ²
❖ Vydátnost jeden nátěr	6 - 15 m ² /l
❖ Specifická hmotnost	850 g/cm ³

Zasychání : (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

❖ na prach	30 minut
❖ k dalšímu přelakování	schnout celou noc
❖ stohovatelnost – vždy individuálně odzkoušet	2 dny
❖ pro plné zatížení	7 dní

Použití:

SOKRATES® Vosk na nábytek je výrobek k voskové povrchové úpravě ve vnitřním prostředí pro surové dřevo, např. buk, smrk, dub, jasan nebo javor. Použití pro obytný nábytek, dětský nábytek, stěnové a stropní obklady, lišty atd. a vytvoří na nich voskový povrch odolný zatížení hladký na dotek a velmi hezký na pohled.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivem a pitnou vodou.

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Vosk na nábytek se nanáší stříkáním **nádobkovou pistolí** = tryskou 1,5-1,8 mm, tlak vzduchu při stříkání 2,0-2,5 bar v nanášeném množství 100 (g/m²); **štětcem** v nanášeném množství 80 (g/m²) a **tamponem** v nanášeném množství 60 (g/m²) při minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +15 °C, při vlhkosti dřeva 8-12 %, při teplotě schnutí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Ředidlo: neředí se připraveno k použití

Čištění nářadí: technickým benzinem

Zaschlý SOKRATES® Vosk na nábytek je jen velmi obtížně odstranitelný.

Příklad nátěrového postupu:

Před použitím SOKRATES® Vosk na nábytek dobře rozmíchejte.

1. Proveďte očištění od špíny, oleje, tuku, dokonalé obroušení dřeva brusivem o zrnitosti 150-220 ve směru vláken dřeva a odstranění brusného prachu.
2. Při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12% naneste **1x SOKRATES® Vosk na nábytek** nejdříve jako základ tence a rovnoměrně dlouhými tahy ve směru vláken dřeva z důvodu důkladného proschnutí a vytvoření oděru odolného povrchu. Při nanášení štětcem a stříkáací pistolí roztírejte nanesený vosk hadrem ve směru vláken dřeva a případný přebytek vosku odeberte.
3. Po dobrém zaschnutí (nejlépe přes noc) proveďte lehký mezibrus brusivem zrnitosti 240-280 a důkladné odstranění prachu.
4. Proveďte nanesení **1x SOKRATES® Vosk na nábytek** tence a rovnoměrně dlouhými tahy ve směru vláken dřeva z důvodu důkladného proschnutí a vytvoření oděru odolného povrchu. Při nanášení štětcem a stříkáací pistolí roztírejte nanesený vosk hadrem ve směru vláken dřeva a případný přebytek vosku odeberte.
5. Vyhlazení voskové vrstvy: Po dobrém zaschnutí (nejméně přes noc) vykartáčujte voskovou vrstvu hladicím kartáčem na vosky nebo žíněným kartáčem. Povrch se tak stane hladkým, příjemným na dotek a odolným zatěžování.
6. Schnutí:(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%). Doba schnutí před dalším nanášením musí být nejméně přes noc, to znamená, že v jednom dni lze provést jen jeden nátěr. Doba schnutí před kartáčováním musí být také nejméně přes noc.
7. Renovace voskovaných ploch: Plochy, které byly už dříve voskované, nejdříve očistěte ředidlem pomocí kartáče anebo prostřednictvím bavlněného nebo lněného hadru. Poté přebruste brusivem o zrnitosti 240 ve směru vláken dřeva a ještě jednou očistěte ředidlem. Nanesení **SOKRATES® Vosk na nábytek** proveďte 1-2x postupem popsaným výše. Jestliže se na starém voskovaném povrchu používaly čisticí nebo ošetřovací prostředky se silikonem, může dojít k potíží se zasycháním a přilnavostí renovační vrstvy vosku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! Výpary

a aerosol nevdechujte. Použijte vhodný respirátor. **V uzavřených prostorách dostatečně větrejte.**

Výrobek **SOKRATES® Vosk na nábytek** sám o sobě není nebezpečný samovznícením.

Voskem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě s vodou a poté zlikvidujte.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě.

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Reklamaci barevných odstínů a stupně lesku uznáme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru, který bude předložen k reklamaci. Na případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy uplatňované po spotřebování celého obsahu obalu s NH nebude brán zřetel. Toto opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při

zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamacce:

Reklamacce barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat. Typ, povrch a barevnost dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě výrobku.

Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

SOKRATES® Vosk na nábytek je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti II.

Balení: 0,6 l ; 2 l

ADR/RID – UN 1263,3,III

ČSN EN ISO 9001

Sušina %	Hustota g/cm³	VOC kg/kg	Max.prah těk.látek g/litr	Obsah těk.látek g/litr
32	0,850	0,68	nestanoveno	578

Kategorie: nezařazen



Pro firmu:
BUILDING PLAST spol. s r.o.
Nádražní ulice 786
503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz
<http://www.barvy-sokrates.cz>



Vyrobil:
Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG,
Otto-Scheugenpflug-Straße 2
Offenbach/M DE

tel.: 069/89007 - 0
fax: 069/89007-143

email: info@clou.de
<http://www.clou.de>