












## Dynacoat Plnič 5+1 – D2.02.04

	Odmaštění	<b>Název výrobku:</b>	Dynacoat Filler 5+1	
	P180-P280	<b>Popis:</b>	Dvě velikosti balení, černé, bílé a šedé barvy vysoké kvality a s velmi rychlým schnutím. Plnič 5 + 1 má velmi dobrou brousitelnost, stejně jako vysokou plnicí schopnost a jednoduchou aplikaci.	
	P400-P600	<b>Produkt a přísady:</b>	Dynacoat Plnič 5+1 Dynacoat Plnič 5+1 Tužidlo Dynacoat Ředidlo Fast / Medium / Slow	
	5:1:(1)	<b>Základní složení:</b>	Plnič :	acrylátová pryskyřice
			Tužidlo :	poly-isocyanate pryskyřice
	5	<b>Vhodné podklady:</b>	Stávající povrchové úpravy, včetně termoplastických akrylátových povrchů Washprimer PE tmely 2K Epoxy Základ Ocelový povrch Pozinkovaný plech Hliník	
	(gravity) 1.6-2.0 mm 3-4 bar	<b>Příprava povrchu:</b>	<b>Stávající povrch:</b> Odmaštění a obroušení P180-P280 na sucho nebo P400-P600 pod vodou <b>PE tmel:</b> Obroušení P180-P280 na sucho <b>Ocelový povrch:</b> Odmaštění a obroušení P80-P180 na sucho	
	5-10 min.	<b>Míchací poměry:</b>	5 dílů Dynacoat Plnič 5+1 1 díl Dynacoat Plnič 5+1 Tužidlo 1 díl Dynacoat Ředidlo (volitelně)	
	40 minutes at 60°C	<b>Zpracovatelnost:</b>	2 hodiny při 20°C	
	Všechny vrchní systémy Dynacoat	<b>Doporučené pistole a pracovní tlak:</b>	<b>Lakovací pistole:</b>	<b>Tryska:</b> Vrchní nádobka: 1.6 – 2.0 mm Spodní nádobka: 1.8 - 2.2 mm
			<b>Tlak:</b>	3-4 bar 3-4 bar
		<b>Postup:</b>	Aplikujte 1-3 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstevami nechte čas na odvětrání min 5 minut. Při nižší teplotě nebo silnější vrstvě se doba nutná pro odvětrání prodlužuje.	
		<b>Tloušťka filmu:</b>	až 100 µm na 1 vrstvu.	

### TECHNICAL INFORMATION

<b>Teoretická vydatnost:</b>	5.5 m <sup>2</sup> / l na jednu vrstvu.
	<b>Poznámka:</b> Skutečnou vydatnost ovlivňuje mnoho faktorů , jako je tvar konstrukce, drsnost povrchu, způsob aplikace a podmínky při aplikaci
<b>Čistění nářadí:</b>	Dynacoat Guncleaner nebo C6000
<b>Doba schnutí:</b>	<b>20°C</b> <b>60°C</b> 3 hod      40 min
<b>Broušení plniče:</b>	Suché broušení: Počáteční broušení: P280 Finální broušení: P360-P400  Mokrě broušení: Počáteční broušení: P600 Finální broušení: P800-P1000
<b>Přelakovatelnost:</b>	Všechny vrchní systémy Dynacoat
<b>Doba použitelnosti:</b>	Plnič 5+1: 12 měsíců při teplotě skladování 5°C až 40°C Tužidlo 5+1: 12 měsíců při teplotě skladování 5°C až 40°C
<b>VOC</b>	<b>2004/42/IB(c)(540)475</b> EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat B/c): 540 g/l. Tento produkt obsahuje max.: 475 g/litr.

CYAN s.r.o.

Mladoboleslavská 843 , Praha 9 – Kbely , 197 00

Tel: +420 286 854 353 , [www.cyan.cz](http://www.cyan.cz) , [www.dynacoat.cz](http://www.dynacoat.cz)

#### POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**Zdravotní a bezpečnostní informace:** Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití. **Prosím**, přečtěte si text, který je na nálepce tohoto produktu a Bezpečnostní informace. Od uživatele tohoto produktu se vyžaduje dostát národním zákonným předpisům pro zdraví a bezpečnost v práci. Zajišťujeme, že naše instrukce jsou pečlivě následovány a práce je prováděna v souladu s nároky na dovednost. Odmítáme jakoukoli odpovědnost, pokud je konečný výsledek ovlivněn faktory mimo naši kontrolu.

**Důležité** Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás, pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu. Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.



**AkzoNobel**