

TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2024

A037 | PROFESSIONAL ACRYLIC

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

paints & primers
for exterior walls



PROFESSIONAL ACRYLIC

profesionální exteriérová
akrylátová barva

- Ideální pro frekventovaná použití
- Vysoká vydatnost a krycí schopnost
- Jednotný matný vzhled

Exteriérová akrylová barva, ideální na omítku, beton, cihly atd. Snadno zpracovatelná, velmi dobrá aplikační viskozita, rychleschnoucí, vytváří jednotný matný povrch. Výborná krycí schopnost. Cenově efektivní a spolehlivé řešení pro profesionály. Vhodné pro nátěry a renovaci prostor, jako jsou sklady, nemocnice, školy, hotely, veřejné budovy s nutností častého přetírání.

	VYDATNOST 10±2 m ² /L
	VZHLED MAT
	ŘEDĚNÍ 5-15 % VODOU
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETÍRATELNÝ 2-4 hodiny*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 nátěry
	APLIKACE váleček, štětec nebo airless stříkácí technika

*Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo aplikaci dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1,54 ±0,05g/cm ³
	ŠEDÁ/TMAVĚ ŠEDÁ	1,41 ±0,05g/cm ³
	TERRACOTTA	1,47 ±0,05g/cm ³
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ (ISO 3251-03)		65±2 % *
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 120±10 *
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±15 *
pH		8,5±0,5
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		96 % 150µm mokrý film*
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 86
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 1
VODA/ODOLNOST NA OTĚR (ASTM D 2486-06)		>5.000 cyklů
LESK (60°) (ISO 2813-99)		2,5± 0,5*
LESK (85°) (ISO 2813-99)		15±5 *
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 měsíc, 50°C)
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5°C-max 30°C

*platný pouze pro bílou.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/c-nátěrové hmoty pro venkovní stěny): 40 g/L (2010). Tento produkt obsahuje max: 39 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2024

A037 | PROFESSIONAL ACRYLIC

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

paints & primers
for exterior walls



PŘÍPRAVA PODKLADU

Základní podmínkou dobrých výsledků je pečlivá příprava podkladu. Odstraňte všechny zvětřelé odloupané nátěry, prach, oleje, sůl a plísň. Povrch musí být čistý a suchý.

- ▶ Nové porézní omítky, beton, cihla, cementový podklad: Aplikujte M51 PRIMER ředěný 50-100 % vodou. Aplikujte 2 vrstvy PROFESSIONAL ACRYLIC.
- ▶ Již dříve natřené povrchy: Aplikujte 2 vrstvy PROFESSIONAL ACRYLIC.

POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON/ CEMENT

APLIKACE

- ▶ Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Čerstvě aplikovaný beton nechte 30 dnů vyzrát, poté penetrujte pomocí M51 PRIMER, aplikujte PROFESSIONAL ACRYLIC.
- ▶ Pro dosažení nejlepších výsledků by povrchy neměly být během nanášení barvy vystaveny přímému slunečnímu záření.

DLAŠÍ INFORMACE

- ▶ V případě aplikace na nový beton nebo vápeno-cementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- ▶ Nově natřené povrchy můžou být umyty vodou nejdříve po 20-30 dnech.

BALENÍ

- ▶ Bílá, šedá, Terracotta. Plechovky 750ml, 3L a 9L.
- ▶ Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH D.G.K. Pellachrom (vzorkovnice MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS).

SKLADOVETELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRZBA NÁŘADÍ/LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

