


## Dynacoat 1K Plastics Primer – D2.01.05



Ready For Use

**Název výrobku :**

Dynacoat 1K Plastics Primer

**Popis:**

Rychloschnoucí adhezivní nátěr pro plastové díly karoserie.




1.2-1.4 mm

**Produkt a přísady:**

Dynacoat 1K Plastics Primer

**Základní složení:**


Dynacoat 1K Plastics Primer : Polyolefinové pryskyřice.



1 coat.

**Vhodné podklady:**

Všechny plastové autodíly dostupné v automobilovém průmyslu, s výjimkou těch, které jsou vyrobeny z čistého PE (polyethylenu).




20 minutes at 20°C

**Příprava povrchu:**

*Poznámka: Neaplikujte 1K Plastics Primer na plastové díly, které jsou již předem ošetřeny OEM základem.*

Vyčistěte povrch teplou vodou a mycím prostředkem a dostatečně omyjte čistou vodou.

Odstraňte povrchové nečistoty Uni degreaserem.



All Dynacoat primers, basecoats and topcoats (within 24hrs)

**Míchací poměry:**

Dynacoat 1K Plastics Primer je připraven k okamžitému použití (před použitím 5s protřepat)



**Zpracovatelnost:**

15-17s (DIN Cup 4 při 20°C)

**Doporučené pistole a pracovní tlak :**

**Spray gun:**  
Spádová:

**Fluid tip:**  
1.2-1.4 mm

**Pressure :**  
1.7-2.2 bar

**Postup:**

Aplikujte 1 vrstvu, před aplikací Dynacoat Fillers/topcoats nechte vrstvu 20 minut odvětrat.

**Tloušťka filmu:**

1-4µm

**Teoretická vydatnost:**

11 m<sup>2</sup> / litr pokud vrstva je v tloušťce 1 µm.

**Poznámka:** Praktické pokrytí závisí na několika faktorech, včetně tvaru konstrukce, drsnosti povrchu, způsobu použití a podmínek aplikace

<b>Aplikace</b>	Na plastové podklady aplikujte jednu rovnoměrnou vrstvu.
<b>Doba schnutí mezi vrstvami</b>	Nechte odvětrat 20 minut při 20°C před přelakováním. Aplikujte fillers nebo topcoat během 24 hod. při 20°C
<b>Přelakovatelnost</b>	Dynacoat Fillers, <b>basecoats</b> and topcoats
<b>Čištění nářadí:</b>	Dynacoat thinner nebo celulózová ředidla
<b>Balení:</b>	1K Plastics Primer: 1l
<b>Doba použitelnosti:</b>	2 roky při 20°C
<b>VOC</b>	<b>2004/42/IIb(e)(840)772</b> Eu limit pro tento product (kategorie: IIb(e)) připravený k aplikaci 840 gram/litr VOC. Tento product obsahuje max. 772 gram/litr.

CYAN s.r.o.
Mladoboleslavská 843 , Praha 9 – Kbely , 197 00
Tel: +420 286 854 353 , <a href="http://www.cyan.cz">www.cyan.cz</a> , <a href="http://www.dynacoat.cz">www.dynacoat.cz</a>

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ**

**Zdravotní a bezpečnostní informace:** Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití. **Prosím**, přečtěte si text, který je na nálepce tohoto produktu a Bezpečnostní informace. Od uživatele tohoto produktu se vyžaduje dostát národním zákonným předpisům pro zdraví a bezpečnost v práci. Zajišťujeme, že naše instrukce jsou pečlivě následovány a práce je prováděna v soulasu s nároky na dovednost. Odmítáme jakoukoli odpovědnost, pokud je konečný výsledek ovlivněn faktory mimo naši kontrolu.

**Důležité** Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás, pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu. Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (at' v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.