

HB Body 630 Bitumen Coating

Tlumící izolační hmota

- Rychle schne
- Trvalá pružnost
- Výborná přilnavost

Bitumenový tixotropní nátěr s výjimečnou antikorozií ochranou, odolností proti odletujícím kamínkům a mechanickému poškození podvozku. Má velmi dobrou přilnavost a **trvalou pružnost**. Používá se pouze na spodní části karoserie. Pro zvýšení antikorozií ochrany aplikujte tlumící hmotu na ucelený nátěrový systém od HB Body (základ+vrch). Vyrábí se v kartuši nebo v plechovkách pro nátěr štětcem. **Nedá se přelakovat.**



Odstín: Černá

Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 630 musí být čisté, suché, zbaveny prachu a mastnoty. Odmaštěte s HB Body 770/771 Antisil.

Jemnější strukturu lze dosáhnout přidáním ředidla BODY 767 ECO THINN v množství 10-20% ne do kartuše je již naředěna pro optimální aplikaci. Optimální teplota pro aplikaci je mezi 15-25°C.



Poměr tužení: Netuží se



Ředění: Kartuš neředit, plechovka 10-20% HB Body 767 nitro.



Odvětrání: 10-15min při 23°C



Doba schnutí: 1-2hod při 23°C na dotek, 5-6hod při 23°C plně proschlý



Protřepání: 2-3 min



Nastavení stříkací pistole UBS: 3-5 bar



Balení: kartuš 1kg, plechovka 1kg, 2,5kg, 5kg

Teoretická vydatnost: 5-6 m² /l při cca 100 µm z kartuše a 4-5 m² /l při cca 100 µm z plechovky

Měrná hmotnost: 1.4 ±0,1g/cm³ kartuš, 1.45 ±0,1g/cm³ plechovka

Pevný obsah: 76% ± 2% kartuš, 87% ± 2% plechovka

Čistění: Hb Body 767 Nitro Thinner

Poznámka k produktu

Před aplikací ponechte produkt alespoň 24hod. při pokojové teplotě.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C



Používejte pracovní ochranné pomůcky: masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840g/l.