

HB Body U951 Auto Flex

Přelakovatelná izolační hmota s vysokou flexibilitou

- Přelakovatelný
- Vysoký obsah kaučuku
- Trvalá pružnost

Izolační tixotropní hmota s vysokým obsahem kaučuku a syntetické pryskyřice. Je určena jako účinná ochrana proti mechanickému poškození podvozku, prahů, lemů, případně i interiérových částí kufrů, podlah a jako zvukotěsná izolace apod. Má velmi dobrou přilnavost, trvalou pružnost bez praskání a trhlin i při velkém namáhání a lze ji přelakovat jak 1K tak i 2K systémy. Lze ji aplikovat i ve velké vrstvě (1-2cm) bez stékání. Díky takto silné vrstvě lze velice dobře ochránit spodní části karoserie, které jsou vystaveny riziku velkého mechanického poškození.

Pro zvýšení přilnavosti, na problematických místech, můžete použít jako mezivrstvu HB Body P340 Plastofix. Nanášejte ji na ošetřené povrchy antikorozní základovou barvou.



Odstín: Černá, bílá, šedá

Informace k aplikaci

Před použitím dobře promíchejte (2-3min.) a občas opakujte během aplikace. Povrchy musí být suché, čisté, zbaveny prachu, mastnoty a odlupujících se částic rzi nebo staré barvy. Pro odmaštění použijte HB Body 770/771 a povrch opatřete antikorozním nátěrem např. HB Body P989, HB Body 992.

Na takto připravený podklad naneste 1-3 vrstvy HB Body U951 stříkácí pistolí UBS a dle zvolené struktury vyšroubujte nebo zašroubujte trysku. Nanášejte 150-200µm tlakem 5-6barů ze vzdálenosti 15-25cm od ošetřovaného povrchu. Interval mezi vrstvami je 10-20min. a plného proschnutí je dosaženo po 2hod./23°C. Po plném proschnutí jej lze přelakovat všemi nátěrovými systémy. Dle zvoleného systému a pro zvýšení adheze doporučujeme jako mezivrstvu (U951 a vrchní barvu) použít Plastofix 340. V případě systému mokré do mokrého produkt Plastofix nepoužívejte. Nanesená struktura zůstává trvale elastická s dobrou chemickou odolností.



Poměr tužení: Netuží se



Ředění: Neředí se



Odvětrání: 10 -20 min / 23°C



Doba schnutí: 2h /23°C



Doba schnutí IR: 30min /60°C



Protřepání: 2-3min



Nastavení stříkácí pistole UBS: 3 - 4 bar (44 - 58 psi) 150 - 200 µm (5.9 - 7.9 mm)



Balení: sprej 400ml, 1l.

Teoretická vydatnost: 5 - 6 m² / l při cca 100 µm

Měrná hmotnost: 1.03 ±0,05g /cm³

Pevný obsah: 62% ± 2%

Čistění: 740 ACRYL NORMAL THINNER / 767 ECO-THINN NITRO THINNER

Poznámka k produktu

Před aplikací nechte ohřát při pokojové teplotě (cca 12-24 hodin). Neaplikujte při teplotách nižších než 15°C.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnicí (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840 g/l.

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

