

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL

vodě odolný tvrdý olej s voskem pro interiéry



CERTIFIKACE:

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL splňuje normu DIN EN 71, část: 3, Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL splňuje normu DIN 53160, odolnost slinám a potu

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL splňuje vyhl.č.6/2003 Sb., hygienické limity pro pobytové místnosti.

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL splňuje ČSN EN ISO 16000-10, vnitřní ovzduší-část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek.

Složení:

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL je kombinací rostlinných olejů, balzamové pryskyřice, přírodních vosků (karnaubský vosk) rozpuštěných v izoparafínu.

Charakteristika:

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL nežloutne a nezapáchá, neobsahuje škodliviny ani aromatické látky, s hloubkovou ochranou a vytvrzením povrchu, tvrdý, elastický, voskové příjemný na pohmat, hedvábně lesklý. Kombinuje výborné vlastnosti tvrdého oleje vyrobeného z rostlinných olejů s kvalitou přírodních vosků, je také výborně vhodný na podlahy, pracovní desky a jiné zatěžované plochy. Opracované plochy jsou proschlé k zatěžování už po 24 hodinách. Odpuzuje vodu, velmi dobře vzdoruje domácím chemikáliím a alkoholu, netvoří puchýře, je vhodný pro zdravé bydlení.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	42 %
❖ Výtoková doba z pohárku Ø 3 mm/ ISO 23 °C	72 s
❖ Spotřeba na jeden nátěr-závisí na druhu nanášení a na nasákavosti dřeva	50-80 g/m ²
❖ Vydátnost jeden nátěr	12 m ² /kg
❖ Specifická hmotnost	0,85 g/cm ³

Zasychání :

- ❖ Po 3 hodinách je opracovaná plocha suchá na prach a dílce lze stohovat.
- ❖ Mezi jednotlivými nátěry musí být dodržena doba schnutí nejméně 12 hodin
- ❖ Hotová plocha je po 24 hodinách pochozí
- ❖ Hotová plocha je po 8 – 14 dnech vytvrzená k plnému zatížení

Vlastnosti zaskláhaného nátěru:

- ❖ Lesk 60° hedvábně lesklý

Barevné odstíny:

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL je hedvábně lesklý.

Použití:

Dřevo musí být nasáklivé, dobře přebroušené, čisté, suché, beze stop silikonu a prachu. **SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL** se zkouškami podle požadavků norem DIN 53160 (odolnost slinám a potu) a DIN EN 71, díl 3 (hračky – děti starší 3 let) je výborně vhodný k použití v následujících oblastech:

v bytovém zařízení: Pro parketové i prkenné podlahy, všechny surové neopracované anebo olejované měkké i tvrdé dřeviny ve vnitřním prostředí. Na mořených plochách a exotických dřevích proveďte nejdříve zkoušku povrchové úpravy. Protože je olej elastický, je vhodný také pro pracovní plochy.

v oblasti léčení: vhodné pro domovy důchodců a nemocnice, protože odpuzuje vodu a špínu a nemá elektrostatický náboj

v mateřských školách, školách, útlcích, kancelářích:

protože povrch se snadno udržuje a ošetřuje, odpuzuje vodu a vyhovuje zdravému bydlení.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL se aplikuje válečkem, štětcem, houbou, podlahářskou stěrkou, stříkáním při **minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +12 °C** a to po celou dobu schnutí. **Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.**

Ředidlo: neředí se

Čištění nářadí: terpentýn

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

Příklad nátěrového postupu:

1. Proveďte dokonalé očištění a přebroušení povrchu dřeva brusným papírem č. 180 – 240.
2. Proveďte zkušební nátěr na originálním materiálu a vyhodnoťte výsledek. Při vyhovujícím výsledku naneste na surové nebo olejované dřevo neředěný **1x až 2x SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL** v časovém odstupu 12 až 24 hodin. Přebytečný olej stahujte a do 15 až 20 min. dokonale rozleštěte. Spotřeba 50g / m². Podle potřeby je vhodné po první vrstvě provést mezibrus papírem zrnitosti 180-240. Získáte dokonale hladký povrch.

Poznámka

Po nanesení oleje na podklad – dřevo nebo kámen – velmi pečlivě sledujte u každé nanesené vrstvě otevřenou dobu pro rozleštění. Otevřená doba je časová lhůta, ve které lze povrch oleje nebo olejovosku dokonale a snadno rozlestit. Po uplynutí této lhůty bude povrch nezpracovatelný. Povrch zůstane nepravidelně lesklý a lepivý. Takový povrch se musí nechat úplně zaschnout i několik dnů a odbrousit.

V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem **Lignofix E-profi**. Mezi napouštěním dřeva Lignofixem E profi a aplikací oleje musí být dodržena lhůta min. 48 hodin.

Čištění a ošetřování :

Plochu v prvních 10 dnech čistěte pouze nasucho, nepoužívejte žádné vlhké vytírání a žádné čisticí a ošetřovací prostředky.

Podle potřeby čistěte a ošetřujte pomocí ošetřovacích prostředků **SOKRATES® Polish na olejované podlahy**. Silně zatěžovaná místa (frekventované cesty, průchody dveřmi) oživte podle potřeby olejem **SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL**.

Předchozí základování plochy olejem **SOKRATES® Tvrdý olej na dřevo** učiní dřevo tvrdším a odolnějším vodě!

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL lze podle požadavku před nanášením libovolně obarvit pomocí pigmentové pasty ve zvoleném odstínu a chránit tak dřevo dlouhodobě před účinky UV záření.

TECHNICKÝ LIST

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! V případě potřeby použijte vhodný respirátor. **Při práci dostatečně větrejte!**

Olejem nasycené hadry, pracovní náčiní anebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě s vodou a poté zlikvidujte.

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě.

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Reklamaci barevných odstínů a stupně lesku uznáme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru, který bude předložen k reklamaci. Na případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy uplatňované po spotřebování celého obsahu obalu s NH nebude brán zřetel. Toto opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování.

Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylovající se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamace:

Reklamace barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat. Typ, povrch a barevnost dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě výrobku.

SOKRATES® Tvrdý olej s voskem NL je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti III.

Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Balení: 0,6 l; 2 l

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

ADR/RID – Nepodléhá značení

ČSN EN ISO 9001

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

Sušina % od	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.látek g/litr	Obsah těk.látek g/litr
42	0,875	0,480	nestanoveno	480

Kategorie: A/i

Pro firmu:

BUILDING PLAST spol. s r.o.

Nádražní ulice 786

503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz

<http://www.barvy-sokrates.cz>



Vyrobil:

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG,

Otto-Scheugenpflug-Straße 2

Offenbach/M DE

tel.: 069/89007 - 0

fax: 069/89007-143

email: info@clou.de

<http://www.clou.de>

