

Laminovací souprava Epolex 400g

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Pryskyřice



Kód produktu 530-230

EAN 8591235074970

Epolex profi systém laminovací souprava, 400 g

Cena bez DPH 298 Kč

Cena s DPH 360 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

Laminovací souprava Epolex 400g

» Ostatní » Tmely, pěny, lepidla, pryskyřice » Pryskyřice

Popis

Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod.). Složení a charakteristika výrobku: Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu.

Příprava podkladu:

Podklad dokonale očistit, obrousit a odmastit.

Příprava laminovacího polyesteru:

K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů: iniciátor 2 hm. díly). Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujeme při nižších teplotách než 15°C.

Laminování:

Na opravované místo nanese se již natuženou směs a přiložíme prosycený kus sklolaminátu. Štětcem dokonale přitiskneme a opět prosytneme. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijeme další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení (5-24 hod.) se povrch zbrousí brusným papírem č.80. K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál. Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem C 6000 nebo S 6005.

Ředidlo:

C 6000, S 6005

Vzhled a konzistence:

Čirá až nažloutlá kapalina

Doba zasychání:

vytvřzení v hod. max. 24