LX200 epoxidový lak mat 0,75l

» Na dřevo » Laky » Epoxidové



Kód produktu	118-002
EAN	8591538006456

Dvousložkový epoxidový transparentní lak na dřevo. Vhodný na podlahy (parkety, vlysy, dekorativní prvky), schodiště, obklady (včetně OSB) a truhlářské výrobky. Odolává vysokému zatížení.

Cena bez DPH	521 Kč
Cena s DPH	630 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 5,00 ks

LX200 epoxidový lak mat 0,75l

» Na dřevo » Laky » Epoxidové

Popis

LX200 se dodává v setu s tvrdidlem. Dvousložkový epoxidový vysoce odolný transparentní lak s penetračním účinkem. Určený k transparentním nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek, překližek, parket, palubovek, korku, minerálních podkladů apod. Vhodný pro nátěr tělocvičen a hal. Nátěr má vynikající chemickou a mechanickou odolnost, výbornou přilnavost a otěruvzdornost. Nátěr je určený pro interiér, neodolává povětrnostním vlivům. Lak není vhodný k ošetření napadeného dřeva. Pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím kolísáním). Není vhodný pro nátěry dětských postýlek a hraček. Jako penetraci a mezivrstvu se doporučuje aplikace LX210 lesklý lak. Matný lak LX200 se aplikuje až jako finální vrstva. Podklad musí být dokonale suchý, zbavený nečistot a původního nátěru. Savé materiály (dřevo, beton, ap.) musí být vyschlé dle norem. Z přírodního dřeva se doporučuje odstranit „smolná hnízda“ vyškrabáním nebo rozpuštěním v technickém benzínu. Vzniklé dutiny vytmelit vhodným tmelem nebo epoxidovou pryskyřicí například PX020. Postup při aplikaci na dřevěný podklad 1. Aplikovat penetrační vrstvu LX210 (ředění viz odstavec ředění), zasychání 24 hodin. 2. Přebrousit brusným papírem č. 280-320 a následně odstranit prach po broušení. 3. Aplikovat mezivrstvu LX210 (ředění viz odstavec ředění), zasychání 24 hodin. 4. Přebrousit brusným papírem č. 320 a následně odstranit prach po broušení. 5. Aplikovat vrchní nátěr LX200 (ředění viz odstavec ředění).