

Motip 2K lak lesk 200ml

» Spreje » Bezbarvné laky » 2K



Kód produktu	634-179
EAN	8711347266784

Motip 2K bezbarvý lak s vysokým leskem extrémně odolný proti poškrábání. dvoukomponentní bezbarvý lak s velmi vysokou odolností proti benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům. Vzhledem ke svému rychlému schnutí má velmi dobrý rozliv a snadno se leští. Motip 2K čirý lak je vhodný zejména pro bodové opravy. Pro bodové opravy použijte i náš Spot blender. Předplněné Motip spreje mlžou být přelakovány pomocí 2K laku po cca 30 minutách. Předchozí vrstva musí být však zcela proschlá.

Cena bez DPH	305 Kč
Cena s DPH	369 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	2,00 ks
-------------------------------	---------

Motip 2K lak lesk 200ml

» Spreje » Bezbarvné laky » 2K

Popis

Aplikace: Ideální pro bodové opravy a lakování dřív

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vysoce lesklý, extrémně odolný proti poškrábání, dvousložkový čirý povlak s velmi vysokou odolností vůči benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům
- Bezpečná dlouhodobá ochrana proti korozi a oxidaci na kovových substrátech, jako je ocel, zinek, hliník, měď, mosaz, jakož i broušená a kartáčovaná nerezová ocel
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Rychlá doba schnutí
- Velmi dobrý tok
- Snadné leštění
- Nejlepší je použít 200 ml plechovku, abyste se vyhnuli přebytku

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJE

Základ pojiva: Akryl

Barva: transparentní

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku: (při úhlu měření 60 ° podle DIN

67530: lesklý: 85 jednotek lesku

Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě

podkladu:

200 ml stačí na cca. 0,3 - 0,4 m²

500 ml stačí na cca. 0,8 - 1,0 m²

Složení: základní nátěry na bázi rozpouštědel a

vody

Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkost

vzduchu):

Prachové: po cca. 5 minut

Suchý na dotek: po cca. 5 hodin

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti

vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.

Teplotní odolnost: do 120 ° C

Stabilita při skladování: 36 měsíců, pokud je

zajištěno vhodné skladování (= 10 ° - 25 ° C,

relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

Velikost: 2 složky aerosolových nádobek,

maximální jmenovitý objem 200 a 500 ml

Hodnota VOC: 118,6 g

Doba zpracovatelnosti:

24 hodin při pokojové teplotě (20 - 25 ° C)

5 dní v chladu (6 ° C)

Před dalším použitím zahřát na pokojovou

teplotu (20 - 25 ° C).

Viz návod k použití.

Po sušení po dobu 30 minut lze základní
nátěr převerstvit čirým lakem Motip 2K dvěma až
třemi plnými vrstvami o tloušťce 50 μ.
Mezi vrstvami čekejte 2-4 minuty

Míchání složek A s tužidlem:

Sejměte ochranné víčko ze spodní strany

plechovky a pomocí zasunutého kroužku

vytáhněte kolík úplně ven. Tím se uvolní nůž,

který pronikne stěnou hliníkové kazety.

Kazeta se poté otočí o 360 °, bude zcela otevřená

a uvolní tužidlo.

Plechovku důkladně protřepejte, aby se složka A s

tužidlem smísila.

Třepejte po dobu 2 minut

Provedte testy postříkem kontrolního vzorku

Doba zpracovatelnosti: 24 hodin (20 ° C)

Připravené nátěrové hmoty obsahující isokyanáty

mohou dráždit dýchací systém a způsobit

alergické reakce. Při vdechování výparů a

postříkových mlh existuje riziko senzibilizace. Při

zacházení s látkami obsahujícími isokyanáty byste

měli dodržovat všechny pokyny pro používání

nátěrů na bázi rozpouštědel. Zejména by se

neměla vdechovat rozprašovací mlha a páry.

Osoby trpící alergiemi a astmatem a lidé, kteří

jsou náchylní k onemocněním dýchacích cest, by

neměli pracovat s materiály izokyanátů.

Pouze pro profesionální použití

Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2 /

P3)