

Tmel polykar dřevo 0.15kg

» Na dřevo » Tmely » 2k



Kód produktu 096-007

EAN 8594007010848

Balení ks 1

Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, dřevotřísky, laťovky a veškerých výrobků ze dřeva. Pružný, houževnatý a objemově stálý (pracuje se dřevem), nepropadá se. Dobře brouditelný při zachování pružnosti. Tmel je možné pigmentovat jak před aplikací, tak po vytvrzení.

Cena bez DPH 198 Kč

Cena s DPH 240 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 7,00 ks

Tmel polykar dřevo 0.15kg

» Na dřevo » Tmely » 2k

Popis

Aplikace: Tmelený povrch dřeva je nutné zbavit vlhkosti, prachu a starých nátěrů a zdrsnit brusným papírem.

Nanáší se stěrkou. Pokud je třeba vytvořit větší vrstvu tmelu, doporučujeme tmelit ve více vrstvách po cca 5 mm. Mezi jednotlivými vrstvami počkat alespoň 30 minut.

Tužení: Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, bílá pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla - doporučený poměr pro teplotu 23 °C. Dobra

zpracovatelnosti: Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 6 minut po smíchání s tvrdidlem.

Při teplotách nižších než 23 °C (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu

zpracovatelnosti. Poměr tužení: - nejméně 100:1 -

prodlouží dobu zpracovatelnosti - nejvíce 100:3 - zkrátí

dobu zpracovatelnosti Broušení: Tmel je při teplotě 23

°C a poměru tužení 100:2 broušitelný za 30 minut.

Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a

dokončuje se podle potřeby jemnějším papírem. Pro

broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační

brusku. Vrchní nátěry: Tmel je možitelný běžně

dostupnými mořidly (vodní, lihové...). Na tmel je možné

použít všechny běžné nátěrové systémy. Čištění

pomůcek: Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem

POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem

C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Parametry

Balení popočet kusů v balení

1 ks
