

Tmel polykar dřevo 0,5kg

» Na dřevo » Tmely



Kód produktu	096-008
EAN	8594007010817
Balení ks	1

Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, dřevotřísky, laťovky a veškerých výrobků ze dřeva. Pružný, houževnatý a objemově stálý (pracuje se dřevem), nepropadá se. Dobře broušitelný při zachování pružnosti. Tmel je možné pigmentovat jak před aplikací, tak po vytvrzení.

Cena bez DPH	412 Kč
Cena s DPH	499 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 3,00 ks

Tmel polykar dřevo 0,5kg

» Na dřevo » Tmely

Popis

Aplikace:

Tmelený povrch dřeva je nutné zbavit vlhkosti, prachu a starých nátěrů a zdrsnit brusným papírem. Nanáší se stěrkou. Pokud je třeba vytvořit větší vrstvu tmelu, doporučujeme tmelit ve více vrstvách po cca 5 mm. Mezi jednotlivými vrstvami počkat alespoň 30 minut.

Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, bílá pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla - doporučený poměr pro teplotu 23 °C.

Dobra zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 6 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23 °C (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.

Poměr tužení:

- nejméně 100:1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti
- nejvíce 100:3 - zkrátí dobu zpracovatelnosti

Broušení:

Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 30 minut. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se podle potřeby jemnějším papírem. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku.

Vrchní nátěry:

Tmel je mořitelný běžně dostupnými mořidly (vodní, lihové...). Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy.

Čištění pomůcek:

Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

Parametry

Balení popočet kusů v balení

1 ks