

# Tmel polykar dřevo 0,5kg

» Na dřevo » Tmely



Kód produktu	096-008
EAN	8594007010817
Balení ks	1

Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, dřevotřísky, laťovky a veškerých výrobků ze dřeva. Pružný, houževnatý a objemově stálý (pracuje se dřevem), nepropadá se. Dobře brouditelný při zachování pružnosti. Tmel je možné pigmentovat jak před aplikací, tak po vytvrzení.

Cena bez DPH	388 Kč
Cena s DPH	470 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

# Tmel polykar dřevo 0,5kg

» Na dřevo » Tmely

## Popis

### Aplikace:

Tmelený povrch dřeva je nutné zbavit vlhkosti, prachu a starých nátěrů a zdrsnit brusným papírem. Nanáší se stěrkou. Pokud je třeba vytvořit větší vrstvu tmelu, doporučujeme tmelit ve více vrstvách po cca 5 mm. Mezi jednotlivými vrstvami počkat alespoň 30 minut.

### Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (PE-iniciátor, dibenzoylperoxid, bílá pasta v tubě) v hmotnostním poměru 100:2 - 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla - doporučený poměr pro teplotu 23 °C.

### Dobra zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 6 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23 °C (minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.

### Poměr tužení:

- nejméně 100:1 - prodlouží dobu zpracovatelnosti
- nejvíce 100:3 - zkrátí dobu zpracovatelnosti

### Broušení:

Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:2 broušitelný za 30 minut. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se podle potřeby jemnějším papírem. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku.

### Vrchní nátěry:

Tmel je mořitelný běžně dostupnými mořidly (vodní, lihové...). Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy.

### Čištění pomůcek:

Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze pouze nevytvrzený tmel.

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
------------------------------	------